



Recubrimiento Antit rmico

Colores: Blanco.

Caracter sticas: Es un producto de alto poder aislante elaborado con emulsiones acr licas puras reticulables con UV y pigmentos y cargas especiales que le confieren una aislaci3n t rmica muy elevada, especialmente en techos de chapa galvanizada. Es un producto de buena elasticidad que forma un escudo protector contra los rayos infrarrojos y la temperatura, consiguiendo una diferencia de hasta 17 C en la parte inferior de la chapa, comparando la medici3n con sustratos no tratados. Est  especialmente indicado para el pintado de cubiertas livianas de chapa galvanizada, principalmente donde es vital evitar la irradiaci3n infrarroja desde el techo met lico, como por ejemplo galpones de producci3n de pollos, galpones industriales o tambi n casas de familia. Su exclusiva formulaci3n le otorga lavabilidad y excelente resistencia a la abrasi3n. Conserva su permeabilidad al vapor a trav s del tiempo sin ampollarse.



Descripci3n: Dadas las caracter sticas de los elementos utilizados en su elaboraci3n, este producto proporciona una pel cula de acabado mate de excelente durabilidad, gran resistencia al lavado y a la abrasi3n. Posee adem s biocidas de alta calidad que le otorgan resistencia a los hongos.

Propiedades:

Tipo de Veh�culo:	Resinas acr�licas puras en emulsi3n.
Pigmentaci3n:	Di3xido de Titanio y cargas.
N.� componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Pintado de techos.
Tipo de acabado:	Mate.
Peso espec�fico:	1,32 gr/cm3.
Viscosidad:	90 a 95 UK.
Contenido de s�lidos en peso:	50%.
Contenido de compuestos org�nicos vol�tiles:	Menor a 100 gr/litro.
Rendimiento te�rico:	2 m� por litro.
Espesor de pel�cula seca recomendado:	180 micrones.
N.� de manos sugeridas:	4 manos cruzadas.

Diluyente:
Método de aplicación recomendado:
Secado al tacto (libre de polvo):
Repintado:
Curado:
Estabilidad en el envase:

Agua.
Rodillo o pincel.
20 minutos.
Luego de 2 horas a más.
24 horas.
1 año±o.

Generalidades: La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia, seca y libre de polvillo. Si la superficie muestra manchas de hongos, se deberá lavar con agua lavandina disuelta en agua y luego enjuagar perfectamente. Si existen manchas de grasa, se deberá lavar con agua y detergente hasta eliminarlas, enjuagar perfectamente con agua y dejar secar. Para los casos de chapas que cuenten con puntos de oxidación (pérdida de la protección galvanizada), además de la limpieza deberá hacerse un tratamiento con Ácido fosfórico diluido al 10% en agua. Luego enjuagar perfectamente, dejar secar y aplicar una mano de Fondo Catalizado Beige Durekol para proteger de la corrosión el alma de hierro de la chapa. Pasados 30 minutos de aplicado el Fondo Catalizado, puede aplicarse el Recubrimiento Antirrusto. Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. El Recubrimiento Antirrusto Durekol se aplica a pincel o rodillo en tres o cuatro manos sin diluir y dejando secar entre manos. La cantidad de manos va a ser la necesaria para cumplir con el rendimiento especificado de 2 m² por litro, que deja el espesor suficiente para proteger el sustrato. El tiempo de secado puede variar de acuerdo las condiciones climáticas.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.

Más información en <http://www.durekol.com.ar>