



## Lãitex para cielorrasos

**Colores:** Blanco.

**Características:** Es un lãitex de alto poder cubritivo elaborado con emulsiones de alta performance y pigmentos seleccionados para obtener ãptimos resultados en superficies de yeso. Estã especialmente indicado para el pintado de cielorrasos de yeso por su alto poder cubritivo y su gran absorciã de humedad, lo que permite un excelente equilibrio con el ambiente.



**Descripciã:** Dadas las caracterãsticas de los elementos utilizados en su elaboraciã, este producto proporciona una pelãcula de acabado mate de excelente durabilidad, gran resistencia al lavado y a la abrasiã. Posee ademãis biocidas de alta calidad que le otorgan resistencia a los hongos.

### Propiedades:

Tipo de Vehículo:	Resinas acrílicas en emulsión.
Pigmentación:	Dióxido de Titanio y cargas.
N.º componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Pintado de cielorrasos.
Tipo de acabado:	Mate.
Peso específico:	1,35 gr/cm <sup>3</sup> .
Viscosidad:	90-95UK.
Contenido de sólidos en peso:	44%.
Contenido de compuestos orgánicos volátiles:	Menor a 50 gr/litro.
Rendimiento teórico:	5/6 m <sup>2</sup> por litro.
Espesor de película seca recomendado:	80-90 micrones.
N.º de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
Diluyente:	Agua.
Método de aplicación recomendado:	Rodillo o pincel.
Secado al tacto (libre de polvo):	20 minutos.
Repintado:	Luego de 2 horas.
Curado:	24 horas.
Estabilidad en el envase:	1 año.

**Generalidades:** La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia, seca y libre de polvillo. Si la

---

superficie muestra manchas de hongos, se deberá lavar con agua lavandina disuelta en agua y luego enjuagar perfectamente. Si existen manchas de grasa, se deberá lavar con agua y detergente, hasta eliminarlas, enjuagar perfectamente con agua y dejar secar. Sobre superficies nuevas se deberá aplicar previamente una mano de Sellador Fijador Durekol. Se puede aplicar a pincel o rodillo. Según los casos se llevará a viscosidad con la menor cantidad de agua posible. Se deberá orear 3 horas como mínimo entre mano y mano. Su rendimiento oscila entre los 5-6 m<sup>2</sup> por litro según la superficie.

**Presentación:** En envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.

Más información en <http://www.durekol.com.ar>