



## Barniz Top Antialcohol

**Colores:** Transparente.

**Características:** Es un producto elaborado en base a resinas especiales, con alta resistencia al manchado y disolución por alcohol. Las características de las resinas utilizadas en su elaboración le confieren a la película elevada adherencia sobre el metalizado por alto vacío, muy alto brillo y sobre todo la hacen muy estable, sin atacar la base de plástico.



**Descripción:** Este barniz tiene como propiedades sobresalientes un excelente brillo y gran adherencia. Cabe resaltar su resistencia al manchado y disolución por medio del alcohol, lo que lo hace especialmente indicado para, por ejemplo, la protección de tapas de envases de perfumes.

### Propiedades:

Tipo de Vehículo:	Resinas especiales.
N.º componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Pintado de piezas con metalizado por alto vacío.
Tipo de acabado:	Brillante.
Peso específico:	0,88/0,89 gr/cm <sup>3</sup> .
Viscosidad:	16 a 19 segundos Copa Ford N.º 4 a 25°C.
Contenido de sólidos en peso:	32%
Rendimiento teórico:	5/6 m <sup>2</sup> por litro.
Espesor de película seca recomendado:	20-25 micrones.
N.º de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
Viscosidad de aplicación recomendada:	13 segundos Copa Ford N.º 4.
Diluyente:	Diluyente para Barniz Top Antialcohol.
Método de aplicación recomendado:	Soplete.
Secado al tacto (libre de polvo):	2 horas.
Curado:	20 minutos a 55/60°C.
Estabilidad en el envase:	1 año ± 0.

**Generalidades:** La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia y desengrasada, libre de

---

aceites y ceras. La aplicación se realizará por medio de un soplete, diluyendo primero el Barniz Top Antialcohol con el diluyente adecuado en una relación de 2:1 en volumen. Luego de la aplicación, se dejará secar al aire o bien se horneará durante 20 minutos a 55/60°C, para lograr su completo secado. No debe mezclarse con ningún tipo de pinturas.

**Presentación:** En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en <http://www.durekol.com.ar>